



PITAGUI TINTAS LTDA ME

CNPJ: 07.771.716/0001-31 / Insc. Estadual: 10435790-8

unilartintas@hotmail.com

---

## BOLETIM TÉCNICO ESMALTE SINTÉTICO

**Descrição:** Produto Formulado a base de resinas alquídicas especiais em combinação compigmentos de alta qualidade, proporcionando ótima aderência, brilho de fácil aplicação, rápida secagem, flexibilidade e resistências as intempéries.

**Uso e Aplicações:** Seu uso é recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobresuperfícies de madeiras e metais ferrosos.

**Modo de Usar:** Adicionar água raz ou Thinner de boa qualidade até 10% para aplicação com rolo ou pincel e até 20% para aplicação com pistola. Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização.

**Rendimento:** 30 a 40 m<sup>2</sup> / Galão / Demão, variável de acordo com a diluição, preparação da superfície e método de aplicação. Considerar as aplicações com revolver um adicional de perdas.

**Preparação da superfície:** A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

### **Secagem:**

Toque 30 minutos  
Manuseio 4 horas  
Entre demãos 6 horas  
Final 24 horas

**Composição:** Resinas alquídicas, solventes alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos.

**Normas de segurança:** Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nuncareutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscaraprotetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.

**RESPONSVEIS PELAS INFORMAÇÕES E FUNÇÕES NA EMPRESA**  
**AGEMIRO P. DE O. CARVALHO CRQ 12101315 -12ª Região**

---

Rua das Ametistas Qd. E Lt. 33 Jd. Maria Inês – Aparecida de Goiânia – GO  
CEP: 74.913-160 / Fone: (62) 3549-8147 / FAX: (62) 3549-8145