



UNILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
Rua Ametistas Qd. E Lt. 32 - Jd. Maria Inês
CEP.: 74.914-553 - Ap. de Goiânia - Go.
CGC: 37.625.795/0001-33 Insc.: 10.253.081-5

CERTIFICADO DE ANÁLISE TÉCNICA

PRODUTO: PRIMER OXIDO CINZA CLARO

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRIMER OXIDO CINZA CLARO

Composição a base de resina alquídicas fenoladas, zinco e cargas minerais, pigmento, aditivos e solventes.

RENDIMENTO: O rendimento por demão é de 30/35m², por galão de 3600 ml. Este rendimento pode variar de acordo com a diluição aplicada, tinta de fundo e método de aplicação.

DILUIÇÃO:

Na proporção máxima de até 20/35 por cento de volume a ser diluído com thinner de boa qualidade.

MODO DE USAR:

Para aplicação com pistola de pintura, trinchas ou rolos.

CORES:

CINZA CLARO

ASPECTO: Fosco.

RESULTADOS OBTIDOS

ENSAIOS	MÉTODO/REVISÃO	UNIDADE	REQUISITOS		RESULTADOS OBTIDOS
			MININO	MÁXIMO	
Massa Específica	ASTM D 1475-90	G/CM3	1,32	1,36	1,33
Ponto de Fulgor	ASTM D 1310	°C	32		32
Consistência	ASTM D 562-90	UK	72	88	80
Sólidos por Massa	ASTM D 1259-90	%	55		56,5
Sólidos por volume	ASTM D 2697-91	%	40		40,8
Rendimento Teórico	N1362-92	M2/LT	7,5	10	8,8
Espessura Por Demão	ASTM D 1005-90	MICRONS	35	45	40

Ap. de Goiânia, 15 DE MARÇO DE 2016.

Agemiro Pinto de O. Carvalho
Químico Responsável - CRQ: 12101315-12ª Região

Obs: **PRODUTO APROVADO PELA ABNT**